



RVN FASERPRODUKTION

Produktspezifikation

gemäß DIN EN ISO 9001 : 2000

RVN - Artikel - Nr.:

600 A

Kunden - Artikelbezeichnung:

Reißbaumwolle / PES-BIKO

Qualitätsbezeichnung:

<u>Materialzusammensetzung:</u>	<u>Soll - Werte</u>	<u>Toleranzbereich</u>
(% -uale Anteile)		
PES - Polyester - BIKO 5505 1030	<u>25%</u>	<u>24-27%</u>
PAN - Acrylfasern 5505 1050		
CO / CV - Zellulosefasern 5202 9900	<u>50%</u>	<u>50-70%</u>
WO - Wolle 5104 0000	<u>15%</u>	<u>12-18%</u>
Sonstige Naturfasern		
Sonstige Synthefasern 5505 1090	<u>10%</u>	<u>10-30%</u>
Afrotin LC 3809 9100		
Farbe:	<u>Multicolor</u>	
Geruch <i>in Anlehnung an VDA270</i> Note:	<u>neutral</u>	<u>< 2,5</u>
mittlere Stapellänge in mm :	<u>32mm</u>	<u>10-35mm</u>
Öffnungsgrad:	<input type="checkbox"/> pitzenfrei <input checked="" type="checkbox"/> weitgehend pitzenfrei <input type="checkbox"/> grob – fädig, Restflächen	< 0,5 % max. 10x10mm < 1 % max. 20x20mm > 1 % > 20x20 mm erlaubt
Spezielle -	<input type="checkbox"/> keine, <input type="checkbox"/> FH-flammhemmend (B2) <input checked="" type="checkbox"/> ohne Reißschmelze, mit Wasser	<input checked="" type="checkbox"/> Bakterizide / Fungizide <input type="checkbox"/> FR-flammresistent (B1)
Ausrüstung:		<u>≤ 4,0%</u>
<p>Dieses Produkt entspricht in vollem Umfang der aktuellen Bedarfsgegenständeverordnung. Besonders- sowie Überwachungsbed. Abfall zur Verwertung nach BestüVAbfV - entfällt. Beim Umgang mit diesem Produkt können keine Gefahrenstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt entspricht dem ÖKO-Tex Standard 100 Produktklasse 2-3 Gefahrgut nach GGVS/ADR : i.d.R. nein .</p>		
AVV-Nr.: 04 02 21 + 04 02 22 Produktionsverschnitt	OECD-Code: GJ 010 - 020, 110 - 130 (Grüne Liste) Basel - Code: B 3030	Statistische - Waren-Nr.: 5505 Abfallschlüssel-Nr.: 20 01 11

Obige Qualität wird nach dem Stichprobenverfahren einmal pro Quartal von einer externen neutralen Firma oder Institut labortechnisch nach dem Schwefelsäureverfahren auf CO. u. CV-Anteile lt. DIN 54 205 (Dez.1975) quantitativ überprüft. Sollten weitere Prüfungen erforderlich sein, werden diese in Absprache mit dem Kunden speziell schriftlich festgelegt.

Entw./zr. Erstellt:	Datum: Produktion:	Datum: Geprüft:	Freigabe durch Kunde
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------